

Šifra: **DB 4509# -RAL ili Sikkens**

Proizvod: **Obojeni PUR akrilni jednakoslojni lak**

TEHNIČKE INFORMACIJE

otvrdnjavanje: **10:1 (10%) DR 4070**

svojstva: dvokomponentni, dobre mehaničke i kemijske postojanosti, otporan na svjetlo, dobro prijanjajući na kritične podloge, **teško zapaljiv (B1)**

područje primjene: univerzalni materijal za lakiranje u interijerima s otvorenim porama, naročito za mokre i vlažne prostore (kupaone, kuhinje ...)

stupanj sjaja: **#2 - mat ... #7 - polusjajni**

suha tvar: cca 37 - 42%

gustoća: cca 1.00 - 1.29 g/ml

viskozitet: cca 35 - 45" DIN 4 mm

temperatura upaljivosti: > 21°C

upotrebljivost: **cca 8h na sobnoj temperaturi**

usklađivanje: cca 1 godina, na hladnom i suhom mjestu 17 - 20°C

obrada drv. površine: površinu dobro obrusiti završno s granulacijom min 150, **za visoki sjaj potreban je temeljni PUR lak na pr. DG 4726 + lak (G-9)**

nanošenje: špricanje (zračno i bezračno), nalijevanje

zračno špricanje: veličina dize 1,5 - 2.0 mm; pritisak 2.5 - 3.0 bara na izlazu

airless ili airnix: veličina dize 0.28 - 0.33 mm; pritisak materijala 60 - 90 bara

razrjeđivač: **DV 4957**

sredstvo za čišćenje: DV 4957, aceton

suh na prašinu: cca 10'

suh za brušenje: 3 - 4h

suh za usklađivanje: 4 - 6h

opteretiv: za 1 dan

ispitne norme i atesti: DIN 68861, član 1B

DIN 53160

EN 71, 3

TL 8010/0312

(površina visoke kemijske postojanosti)
(otpornost na slinu i znoj, postojan na svjetlo, ne mijenja boju, bez emisije formaldehida)

(ne sadrži teške metale)

(teško gorivi materijal na DIN 4102 B1 podlozi)



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

priprema: u lak dodati utvrđivač i promješati (**smjesa je upotrebljiva 8 sati**)

primjena: preporuča se 1 - 2 nanosa na prethodno pripremljenu podlogu

• **svaki nanos 60 - 200 g/m² - (max. 200 g/m²)**

međubrušenje laka granulacijom min **280**, a za visoki sjaj min **400**

- mjere opreza i zaštite:
- štiti od sunčevih zraka
 - posudu držati zatvorenu
 - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
 - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, zatražiti liječničku pomoć