

Šifra: **DE 41-8**

Proizvod: **Jednokomponentni PU lak za parket**

TEHNIČKE INFORMACIJE

- svojstva: bezaromatski parket lak za pečačenje, **ekstremne otpornosti na grebanje i habanje, svjetlootporni sa UV zaštitom**
- otvrdnjavanje: **reakcije sa vlagom iz zraka, vlaga minimalno 50%**
- područje primjene: obrada mehanički opterećenih površina, podovi, stepenice, gazišta
- stupanj sjaja: **8 - sjajni**
- suha tvar: cca 30-33%
- upotrebljivost: cca 1 godina u originalnoj ambalaži
- viskozitet : 30-40 sek / 4 mm / 20°C
- obrada drv. površine: završno brušenje granulacijom min 120 (optimalno gran. 150) za **poliranje** drvenu površinu obraditi **tanjurom**
- razrjeđivač: **DV 4957** (u normalnim uvjetima nije potreban)
- nanošenje: srednje tvrdi valjak
- suh na prašinu: cca 12 - 15 min
- suh za brušenje: cca 1.5 - 2.5 h / 20°C
- opertiv: za cca 24h
- ispitne norme i atesti: DIN 68861 Član 1B (površina visoke kemijske postojanosti)
DIN EN 71 -3 (ne sadrži teške metale)
DIN 53160 član 1 i 2 (postojan na svjetlo, ne mijenja boju, bez emisije formaldehida)
DIN V 18 032-2:2001-04 (prutukliznost za parket lakove)



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

- priprema: Kantu dva tri puta okrenuti na čep i lakirati valjkom. Nakon upotrebe odmah zatvoriti čep da lak ne reagira sa vlagom iz zraka. Može doći do reakcije i otvrdnjavanja u kanti
- primjena: Preporuča se **dva ili tri nanosa** na prethodno pripremljenu podlogu (završno brušenje parketa minimalno granulacijom **120 (tanjur)** međubrušenje laka granulacijom **220 ili više (tanjur)**
Ne lakirati podove sa podnim grijanjem!

- mjere opreza i zaštite:
- lako zapaljivo
 - štiti od sunčevih zraka
 - držati dalje od otvorenog plamena
 - posude držati zatvorene
 - koristiti u provjetravanim prostorima
 - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
 - ne udisati pare
 - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
 - nakon upotrebe oprati ruke