

Šifra: **DE 4500#**

Proizvod: **PUR akrilni jednakoslojni lak**

TEHNIČKE INFORMACIJE

- otvrdnjavanje: **10:1 (10%) DR 4070**
svojstva: dvokomponentni, dobre mehaničke i kemijske postojanosti, otporan na svjetlo, dobro prijanjajući na kritične podloge, **teško zapaljiv (B1)**
područje primjene: materijal za lakiranje u interijerima, brodovima, s otvorenim porama
stupanj sjaja: **#3-mat ... #9-visoki sjaj**
suha tvar: cca 19%
gustoća: cca 0,900 g/ml
viskozitet: cca 20" DIN 4 mm
temperatura upaljivosti: < 21°C
upotrebljivost: **cca 8h na sobnoj temperaturi**
uskladištenje: cca 1 godina, na hladnom i suhom mjestu 17 - 20°C
obrađa drv. površine: površinu dobro obrusiti završno s granulacijom min. **150**, za visoki sjaj potreban je temeljni lak na pr. **DG 4726**
razrjeđivač: **DV 4957**
sredstvo za čišćenje: DV 4957, aceton
nanošenje: špricanje, nalijevanje ili valjkom ali koristiti razrjeđivač **DV 4906**
suh na prašinu: cca 10'
suh za brušenje: 3 - 4h
suh za uskladištenje: 4 - 6h
opteretiv: za cca 1 dan
ispitne norme i atesti: DIN 68861, član 1B (površina visoke kemijske postojanosti)
DIN 53160 (otpornost na slinu i znoj, postojan na svjetlo, ne mijenja boju, bez emisije formaldehida)
EN 71, 3 (ne sadrži teške metale)
TL 8010/0312 (teško gorivi materijal na DIN 4102 B1 podlozi)



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

priprema: u lak dodati utvrđivač i promiješati (**smjesa je upotrebljiva 8 sati**)

primjena: preporuča se 1 - 3 nanosa na prethodno pripremljenu podlogu
• **svaki nanos 60 - 200 g/m²**
međubrušenje laka granulacijom **280**

- mjere opreza i zaštite:
- štititi od sunčevih zraka
 - posudu držati zatvorenu
 - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
 - ne udisati pare
 - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, zatražiti liječničku pomoć
 - nakon upotrebe oprati ruke