

Šifra: **DE 45327**

Proizvod: **Poliuretanski akrilni parket lak**



TEHNIČKE INFORMACIJE

- svojstva:** dvokomponentni PUR lak, svijetlootporni, bogat suhom tvari, brzosušeći, dobre mehaničke i kemijske postojanosti
- otvrdnjavanje:** **10:1 (10%) DR 4071**
- područje primjene:** obrada mehanički opterećenih površina, podovi, stepenice, gazišta
- stupanj sjaja:** **7 - polusjajni**
- suha tvar:** cca 27%
- upotrebljivost:** cca 1 godina u originalnoj ambalaži
- obrada drv. površine:** završno brušenje granulacijom min 120 (optimalno gran. 150) za **poliranje** drvenu površinu obraditi **tanjurom**
- razrjeđivač:** **DV 4906**
- nanošenje:** kist, srednje tvrdi valjak, špricanje
- zračno:** sapnica 1.5-1.8 mm, pritisak 3.0-3.5 bar
- airmix:** sapnica 0.3-0.5 mm, pritisak tlaka 90 bara, pritisak zraka 3.0-4.0 bara
- suh na prašinu:** cca 15 min
- suh za brušenje:** cca 3 h / 20°C
- opteretiv:** za cca 24h



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

- priprema:** U lak uliti 10% utvrđivača, te dobro promiješati. Ovisno o načinu nanošenja dodati do 10% razrjeđivača.
Temperatura parketa i laka mora biti iznad 15°C
- primjena:** Preporuča se **tri nanosa** na prethodno pripremljenu podlogu (završno brušenje parketa minimalno granulacijom **120**
prvi i drugi nanos cca 90g/m²
međubrušenje laka granulacijom **220 ili više (tanjur)**
treći nanos cca 70g/m²

- mjere opreza i zaštite:**
- lako zapaljivo
 - štititi od sunčevih zraka
 - držati dalje od otvorenog plamena
 - posude držati zatvorene
 - koristiti u provjetravanim prostorima
 - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
 - ne udisati pare
 - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
 - nakon upotrebe oprati ruke

Uvoznik: **BE • RAK trade** d.o.o.
Zagreb, Bulatova 37
tel.(0)1 3701 753
fax.(0)1 3701 773