

Šifra: **DG 4726**

Proizvod: **PUR temeljni lak na bazi akrila**

TEHNIČKE INFORMACIJE

- otvrdnjavanje: **10:1 (10%) DR 4070**
svojstva: dvokomponentni, brzосуеći, dobro bruseći temeljni lak
područje primjene: standardni materijal za lakiranje s otvorenim porama u interijerima, izolator za MDF, egzote (eterična ulja), kantove i profile
suha tvar: cca 24%
gustoća: cca 0.94 g/ml
viskozitet: cca 40" DIN 4 mm
temperatura upaljivosti: < 21°C
upotrebljivost: **cca 8h na sobnoj temperaturi nakon spajanja komponenti**
uskladištenje: cca 1 godina, suhom mjestu, temp. 17 - 20°C
obrada drv. površine: površinu dobro obrusiti završno s granulacijom min.120
razrjeđivač: **DV 4957 (max. 10%)**
sredstvo za čišćenje: DV 4957, aceton
nanošenje: špricanje (zračno i bezračno)
zračno špricanje: veličina dize 1,5 – 2,00 mm; pritisak 2.5-3.0 bara na izlazu
airless ili airmix: veličina dize 0.28 – 0.33 mm; pritisak materijala 60 – 90 bara
prisilno sušenje: do 50°C
suh na prašinu: cca 10'
suh za brušenje: cca 2h / 18°C
ispitne norme i atesti: DIN 66686, član 1B (slobodno od formaldehida)



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

priprema: u lak dodati utvrđivač i promješati (**smjesa je upotrebljiva 8h**)

primjena: preporuča se 1 - 2 nanosa na prethodno pripremljenu podlogu
• **svaki nanos 100 – 150 g/m² (max. 150g/m²)**
međubrušenje laka granulacijom 220

- mjere opreza i zaštite:
- štititi od sunčevih zraka
 - posudu držati zatvorenu
 - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
 - ne udisati pare
 - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, zatražiti liječničku pomoć
 - nakon upotrebe oprati ruke