



Šifra: **DP 4793-9343**

Proizvod: PUR pigmentirani punjač

## TEHNIČKE INFORMACIJE

- svojstva:** dvokomponentni, elastični, dobro prijanjajući na kritične podloge
- područje primjene:** standardni materijal za univerzalnu upotrebu u interijerima
- boja:** mogući svi tonovi, RAL ...
- suha tvar:** cca 67%
- gustoća:** cca 1.4 g/ml
- viskozitet:** 45“ DIN 4mm
- temperatura upaljivosti:** > 21°C
- upotrebljivost:** **4-5h na sobnoj temperaturi nakon spajanja komponenti**
- usklađenje:** cca 1 godina, na hladnom i suhom mjestu 17-20°C
- obrada drv. površine:** površinu dobro obrusiti završno s granulacijom min. 150
- razrjeđivač:** **DV 4957 (max. 20%)**
- sredstvo za čišćenje:** DV 4957, aceton
- nanošenje:** špricanje (zračno i bezračno)
- prisilno sušenje:** moguće do 50°C
- suh na prašinu:** cca 15 min
- suh za brušenje:** cca 6h
- suh za uskladištenje:** cca 8h
- opteretiv:** za cca 1 dan



## UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

**priprema:** u lak dodati utvrđivač i promiješati (**smjesa je upotrebljiva 4-5h**)

**primjena:** Preporuča se **1-2 nanosa** na prethodno pripremljenu podlogu (završno **svaki nanos 100 – 250 g/m<sup>2</sup>**)  
međubrušenje laka granulacijom **220 – 800**, unutar **12 sati**

- mjere opreza i zaštite:**
- štititi od sunčevih zraka
  - posude držati zatvorene
  - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
  - ne udisati pare
  - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
  - nakon upotrebe oprati ruke