

Šifra: **DU 45289**

Proizvod: **PUR završni visokosjajni lak**

TEHNIČKE INFORMACIJE



- svojstva:** dvokomponentni, dobre transparentnosti i refleksije, svijetle boje moguće poliranje
- područje primjene:** visokosjajni, standardni, završni lak za lakiranje u interijerima moguće lakiranje egzota bez prethodne izolacije
- otvrdnjavanje:** **5 : 1 (20%) DR 4075**
- stupanj sjaja:** **briljant**
- suha tvar:** 33%
- gustoća:** 0.95 g/ml
- viskozitet:** 18" DIN 4 mm +20°C
- temperatura upaljivosti:** >21°C
- upotrebljivost:** cca 8 h na sobnoj temperaturi nakon miješanja komponenti
- uskladištenje:** cca 1 godina, na hladnom i suhom mjestu 11 - 20°C
- obrada lakirane površine:** površinu dobro obrisati završno s granulacijom 400 - 800
- razrjeđivač:** **DV 4957**
- sredstvo za čišćenje:** DV 4957, aceton
- nanošenje:** špricanje (zračno i bezzračno), nalijevanje
- suh na prašinu:** cca 10 min
- suh za brušenje:** min. 48h na sobnoj temperaturi
- suh za uskladištenje:** min. 48h na sobnoj temperaturi
- opoteretiv:** za cca 1 tjedan (za sve PUR lakove)
- poliranje:** **ako završna površina nije dovoljno sjajna, ili je prašnjava u roku od tri dana nakon završnog lakiranja površinu obrisati gr. 1200 i izvršiti poliranje sa pastom za poliranje UZ 82046**



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

priprema: u lak dodati utvrđivač i promiješati (**smjesa je upotrebljiva 8 sati**)

primjena: Preporuča se **1 - 3 nanosa** na prethodno pripremljenu podlogu (završno brušenje granulacijom 400 – 800)
svaki nanos cca 100 – 120 g/m²
međubrušenje laka granulacijom 400 - 800

- mjere opreza i zaštite:**
- lako zapaljivo
 - štiti od sunčevih zraka
 - držati dalje od otvorenog plamena
 - posude držati zatvorene
 - koristiti u provjetravanim prostorima
 - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
 - ne udisati pare
 - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
 - nakon upotrebe oprati ruke

Uvoznik: **BE • RAK trade** d.o.o.
Zagreb, Bulatova 37
tel.(0)1 3701 753
fax.(0)1 3701 773