

Šifra: **EB 1307 - 9010**

Proizvod: **Nitro obojeni lak - bijeli**



TEHNIČKE INFORMACIJE

svojstva:	dobro pokrivni, čvrst, pigmentiran lak za špricanje i nalijevanje
područje primjene:	univerzalno u interijerima
stupanj sjaja:	7 – polusjajni
boja:	prema RAL karti - bijeli
suha tvar:	38-40%
gustoća:	1.092-1.100 g/ml
viskozitet:	41 - 45" DIN 4mm kod +20°C (ovisi o boji)
temperatura upaljivosti:	<21°C - A
upotrebljivost:	cca 12 mjeseci
temperatura uskladištenja:	sobna temperatura (cca 20°C)
obrada drv. površine:	površinu dobro obrusiti završno granulacijom 120 – bolje 150
razrjeđivač:	NV 3920 (max. 20%)
sredstvo za čišćenje:	nitro razrjeđivač, aceton
nanošenje:	špricanje
zračno:	sapnica 1.8 – 2.0 mm, pritisak na izlazu 2.5 – 3.0 bar
airmix, airless:	sapnica 0.28 – 0.33 mm, pritisak tlaka 60 – 90 bara
suh na prašinu:	cca 10 min
suh za brušenje:	cca 30 min / 20°C
suh za uskladištenje:	za cca 55 min



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

priprema: sadržaj promiješati i razrijediti prema potrebi za zračno špricanje

primjena: Preporuča se **jedan do dva nanosa** na prethodno pripremljenu podlogu
svaki nanos 80 - 110 g/m²

- mjere opreza i zaštite:
- štititi od sunčevih zraka
 - držati dalje od otvorenog plamena
 - posude držati zatvorene
 - koristiti u provjetravanim prostorima
 - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
 - ne udisati pare
 - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
 - nakon upotrebe oprati ruke