

Šifra: **EH 33183 - 0002**

Proizvod: Nitro univerzalni lak

TEHNIČKE INFORMACIJE

- svojstva: jednakoslojni lak za špricanje i nalijevanje
područje primjene: univerzalno u interijerima
stupanj sjaja: **mat**
suha tvar: 23 - 24%
gustoća: cca 0.91 g/ml
viskozitet: 30 – 32“ DIN 4mm kod +20°C
temperatura upaljivosti: A1
upotrebljivost: cca 12 mjeseci
temperatura uskladištenja: sobna temperatura (cca 20°C)
obrađa drv. površine: površinu dobro obrusiti završno granulacijom 120 – bolje 150
razrjeđivač: **NV 3920**
sredstvo za čišćenje: nitro razrjeđivač
nanošenje: špricanje
zračno: sapnica 1.8 – 2.0 mm, pritisak na izlazu 2.5 – 3.0 bar
airmix, airless: sapnica 0.28 – 0.33 mm, pritisak tlaka 60 – 90 bara
suh na prašinu: cca 5 min
suh za brušenje: cca 15 min / 20°C
suh za uskladištenje: za cca 16 min



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

priprema: sadržaj promiješati i razrijediti prema potrebi za zračno špricanje

- primjena: Preporuča se **dva nanosa** na prethodno pripremljenu podlogu (završno brušenje drva granulacijom:
- furnir i masiv granulacija 120 – bolje 150
 - **prvi nanos cca 110 g/m²**
 - međubrušenje laka granulacijom 220 – bolje 280
 - **drugi nanos cca 110 g/m²**

- mjere opreza i zaštite:
- štititi od sunčevih zraka
 - držati dalje od otvorenog plamena
 - posude držati zatvorene
 - koristiti u provjetravanim prostorima
 - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
 - ne udisati pare
 - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
 - nakon upotrebe oprati ruke