

Šifra: **EH 33189 - 0002**

Proizvod: **Nitro univerzalni lak**

TEHNIČKE INFORMACIJE

svojstva:	jednakoslojni lak za špricanje i nalijevanje
područje primjene:	univerzalno u interijerima
stupanj sjaja:	visoki sjaj
suha tvar:	23 - 24%
gustoća:	cca 0.91 g/ml
viskozitet:	30 – 32“ DIN 4mm kod +20°C
temperatura upaljivosti:	A1
upotrebljivost:	cca 12 mjeseci
temperatura uskladištenja:	sobna temperatura (cca 20°C)
obrada drv. površine:	površinu dobro obrusiti završno granulacijom 120 – bolje 150
razrjeđivač:	NV 3920
sredstvo za čišćenje:	nitro razrjeđivač
nanošenje:	špricanje
zračno:	sapnica 1.8 – 2.0 mm, pritisak na izlazu 2.5 – 3.0 bar
airmix, airless:	sapnica 0.28 – 0.33 mm, pritisak tlaka 60 – 90 bara
suh na prašinu:	cca 5 min
suh za brušenje:	cca 15 min / 20°C
suh za uskladištenje:	za cca 16 min



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

priprema: sadržaj promiješati i razrijediti prema potrebi za zračno špricanje

primjena: Preporuča se **dva nanosa** na prethodno pripremljenu podlogu (završno brušenje drva granulacijom:

- furnir i masiv granulacija 120 – bolje 150
- **prvi nanos cca 110 g/m²**
- međubrušenje laka granulacijom 220 – bolje 280
- **drugi nanos cca 110 g/m²**

mjere opreza i zaštite:

- štititi od sunčevih zraka
- držati dalje od otvorenog plamena
- posude držati zatvorene
- koristiti u provjetravanim prostorima
- prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
- ne udisati pare
- spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
- nakon upotrebe oprati ruke