

Šifra: **HE 30 - #**

Proizvod: **1-K-vodeni - akrilni PU lak za parket**

TEHNIČKE INFORMACIJE

svojstva:	tvrdi – ekstremne otpornosti na grebanje i habanje , parket lak na bazi PU akrylata za pečaćenje, odličnog zapunjenja i bogat suhom tvari, postojan na svijetlo , dobre mehaničke i kemijske postojanosti, otporan na „domaće“ kemikalije za velika opterećenja
područje primjene:	lakiranje parketa, stepeništa i gazišta
stupanj sjaja:	2 – mat, 4 – polumat, 7 - polusjaj
suha tvar:	cca 33%
gustoća:	cca 1.02 g/ml
viskozitet:	25-28“ DIN 4mm +20°C
upotrebljivost:	cca 1 godina u originalnoj ambalaži
temperatura uskladištenja:	iznad 15°C , manje od 30°C
obrađa drv. površine:	površinu dobro obrusiti završno s granulacijom min. 120 završno brušenje ima veliki utjecaj na konačnu kvalitetu površine
razrjeđivač:	voda
sredstvo za čišćenje:	voda
nanošenje:	srednje tvrdi valjak za nanošenje vodenih lakova
suh na prašinu:	cca 30 min
suh za brušenje:	cca 2-3 h / 18°C
opteretiv:	za cca 8h
konačno otvrdnjavanje:	10 dana



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

priprema: **Temperatura parketa i laka mora biti iznad 15°C**

primjena: Preporuča se **2-3 nanosa** na prethodno pripremljenu podlogu (završno brušenje parketa minimalno granulacijom **120**
svaki nanos cca 100-120 g/m²
međubrušenje laka granulacijom **120**

Općenito za vodene lakove: vlažnost drva mora biti između 8 – 12%. Idealna vlažnost zraka između 55 i 65%. Niže od toga – pojava tragova valjka, a više od toga – produžuje se vrijeme sušenja. Konačno tvrd nakon 10 dana kod (20°C)

mjere opreza i zaštite:

- štititi od sunčevih zraka
- posude držati zatvorene
- prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
- ne udisati pare
- spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
- nakon upotrebe oprati ruke

Uvoznik: **BE • RAK trade** d.o.o.
Zagreb, Bulatova 37
tel.(0)1 37 01 753
fax.(0)1 37 01 773