

Šifra: **HE 65494**

Proizvod: **Vodeni parket lak - akrilni**



## TEHNIČKE INFORMACIJE

- svojstva:** vodeni parket lak, svijetlootporni, otporan na gaženje, bogat suhom tvari, postojan na svijetlo, dobre mehaničke i kemijske postojanosti
- područje primjene:** lakiranje parketa, stepeništa i gazišta
- stupanj sjaja:** **4 - polumat**
- suha tvar:** cca 29-30%
- gustoća:** cca 1.03 kg/lit
- viskozitet:** 60-72" DIN 4mm +20°C
- upotrebljivost:** cca 1 godina u originalnoj ambalaži
- temperatura uskladištenja:** iznad **15°C**, manje od **35°C**
- obrada drv. površine:** završno brušenje granulacijom min. 150
- razrjeđivač:** voda
- nanošenje:** kist, srednje tvrdi valjak, špricanje
- zračno:** sapnica 1.5-1.8 mm, pritisak 3.0 - 4.0 bar
- suh na prašinu:** cca 30 min
- suh za brušenje:** cca 3-4 h / 20°C
- opteretiv:** za cca 16h



## UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

- priprema:** sadržaj promiješati i razrijediti vodom (prema potrebi) do max 5%, te izvršiti probni nanos laka  
**Temperatura parketa i laka mora biti iznad 15°C**
- primjena:** Preporuča se **tri nanosa** na prethodno pripremljenu podlogu - završno brušenje parketa minimalno granulacijom **120 bolje 150**  
prvi i drugi nanos cca 90g/m<sup>2</sup> međubrušenje laka granulacijom **240-280**  
treći nanos cca 70g/m<sup>2</sup>
- Općenito za vodene lakove:** vlažnost drva mora biti između 8 – 12%. Idealna vlažnost zraka između 55 i 65%. Niže od toga – pojava tragova valjka, a više od toga – produžuje se vrijeme sušenja. Konačno tvrd nakon 7 dana kod (20°C)
- mjere opreza i zaštite:**
- štiti od sunčevih zraka
  - posude držati zatvorene
  - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
  - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
  - nakon upotrebe oprati ruke