

Šifra: **NG 3811**

Proizvod: Nitro temeljni lak

TEHNIČKE INFORMACIJE

- svojstva: bezaromatski, čvrsti i brzosušajući temelj
područje primjene: temelj za špricanje i nalijevanje
suha tvar: 24 - 25%
gustoća: cca 1.04 g/ml
viskozitet: 36 – 40“ DIN 4mm kod +20°C
temperatura upaljivosti: >21°C – A1
uskladištenje: cca 1 godina
temperatura uskladištenja: sobna temperatura (cca 20°C)
obrada drv. površine: površinu dobro obrusiti završno granulacijom min 120 - 150
razrjeđivač: **NV 3920**
sredstvo za čišćenje: NV 3920
nanošenje: špricanje, nalijevanje
zračno: sapnica 1.8 – 2.0 mm, pritisak 2.5 – 3.0 bar
airmix: sapnica 0.28 – 0.33 mm, pritisak tlaka 60 – 90 bara
suh na prašinu: cca 8 min
suh za brušenje: cca 23 min / 20°C
suh za uskladištenje: za cca 25 min



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

priprema: sadržaj promiješati i razrijediti prema potrebi (špricanje)

primjena: Preporuča se **jedan do dva nanosa** na prethodno pripremljenu podlogu (završno brušenje minimalno granulacijom **120**
svaki nanos cca 80 - 150g/m²
međubrušenje laka granulacijom **220 - 280**

- mjere opreza i zaštite:
- štititi od sunčevih zraka
 - držati dalje od otvorenog plamena
 - posude držati zatvorene
 - koristiti u provjetravanim prostorima
 - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
 - ne udisati pare
 - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
 - nakon upotrebe oprati ruke