

Šifra: **NU 30129**

Proizvod: Nitro lak završni, povišene tvrdoće



## TEHNIČKE INFORMACIJE

<b>svojstva:</b>	elegantni, visoko sjajni lak koji je moguće polirati
<b>područje primjene:</b>	završni lak za špricanje
<b>stupanj sjaja:</b>	briljant
<b>suha tvar:</b>	22 - 23%
<b>gustoća:</b>	cca 0.915 g/ml
<b>viskozitet:</b>	27 - 30" DIN 4mm kod +20°C
<b>temperatura upaljivosti:</b>	>21°C – A1
<b>usklađištenje:</b>	cca 6 mjeseci
<b>temperatura usklađištenja:</b>	sobna temperatura (cca 20°C)
<b>obrada podloge:</b>	NG 3811 (vidi tehn. inf. Ng 3811)
<b>razrjeđivač:</b>	<b>NV 3920</b>
<b>sredstvo za čišćenje:</b>	NV 3920, aceton
<b>nanošenje:</b>	špricanje
<b>zračno:</b>	sapnica 1.8 – 2.0 mm, pritisak 2.5 – 3.0 bar
<b>airmix:</b>	sapnica 0.28 – 0.33 mm, pritisak tlaka 60 – 90 bara
<b>suh na prašinu:</b>	cca 15 min
<b>suh za brušenje:</b>	cca 60 min / 20°C
<b>suh za usklađištenje:</b>	za cca 240 min



## UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

**priprema:** sadržaj promiješati i razrijediti prema potrebi

**primjena:** Preporuča se **jedan do dva nanosa** na prethodno pripremljenu podlogu  
**svaki nanos cca 60 - 120g/m<sup>2</sup>**  
 međubrušenje laka granulacijom **400**

- mjere opreza i zaštite:**
- štititi od sunčevih zraka
  - držati dalje od otvorenog plamena
  - posude držati zatvorene
  - koristiti u provjetravanim prostorima
  - prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti
  - ne udisati pare
  - spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć
  - nakon upotrebe oprati ruke