

Šifra: **OE 51016**

Proizvod: **Prirodni parket lak na bazi ulja**



TEHNIČKE INFORMACIJE

svojstva:	jednokomponentni, svijetlootporni, bez mirisa tvrda ulja na bazi lanenog ulja, suncokretovog ulja, jojoba ulja, sa prirodnim modificiranim tvrdim alkidima plus carnauba vosak sa dodatkom bezolovnog sredstva za sušenje, izoparafin
područje primjene:	za univerzalno lakiranje parketa, stepeništa, gazišta od drva, pluta, te papirnih i plastičnih folija laminata
stupanj sjaja:	polumat
suha tvar:	53%
gustoća:	0.90 g/ml
viskozitet:	55-60" DIN 4mm +20°C
temperatura upaljivosti:	> 43°C
upotrebljivost:	cca 12 mjeseci, odstraniti eventualno stvorenu koru na laku
temperatura uskladištenja:	15 - 25°C,
obrada drv. površine:	površinu parketa završno obrusiti s granulacijom min. 150
razrjeđivač:	OV 5100 samo za industrijski nanos sa valjcima
sredstvo za čišćenje:	OV 5100
nanošenje:	moher valjak, eventualno spužvasti (vidi uputstvo)
ispitne norme i atesti:	DIN 68861-1C (otpornost na habanje, čvrst i elastičan) EN 71-3 (sigurnost dječjih igračka)
suh na prašinu:	cca 60 min
suh za brušenje:	cca 8 h / 18°C
opteretiv:	za cca 1 dan



UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA

priprema: sadržaj promiješiti, a temperatura laka mora biti minimalno 15°C
primjena: Preporuča se **dva nanosa** valjkom na prethodno pripremljenu podlogu
(završno brušenje parketa minimalno granulacijom **150**
svaki nanos cca 30-40 g/m²
obavezno međubrušenje laka granulacijom min. **240**

- mjere opreza i zaštite:**
- smjesa je lako zapaljiva
 - držati dalje od otvorenog plamena, ne pušiti
 - koristiti u provjetravanim prostorijama i ne udisati pare
 - posudu držati zatvorenu i štititi od sunčevih zraka
 - spriječiti kontakt laka s očima, u slučaju kontakta, zatražiti liječničku pomoć

OKRENI LIST !!!

DRUGA STRANA

opis rada za primjenu na drvu: prvi nanos valjkom 30 - 40 gr/m², sušenje 8 sati
međubrušenje granulacija 240
drugi nanos valjkom 30 - 40 gr/m², sušenje 8 sati
opteretivo za 24 sata

Preporuča se moher valjak, a kod upotrebe spužvastog valjka površinu na tanko razvući

važno: ukoliko ne iskoristite cijelokupnu količinu uljnog laka, tj. u kanisteru je ostala manja količina, ostatak laka prelijete u manju posudu kako ne bi došlo do otvrdnjavanja laka !!!

važno: međubrušenje je potrebno:

- Kada je lak kompletno otvrdnuo (ukupno sušenje min 8 sati) mora se za ponovljeni nanos laka valjkom izvršiti obavezno brušenje sa brusnim papirom **240**. U protivnom neće postojati odgovarajuće djelovanje između prvog i drugog nanosa. Brušenje može biti ručno, ili bolje mašinom za brušenje, pri čemu paziti da ne dođe do prebrušavanja. Nakon brušenja površina mora biti "**matirana**".

napomena:

- Pojavljujuću hrapavost možemo 24 sata nakon drugog nanosa izpolirati pomoću finog "**brusnog runa**" Hesse **XSE 7598** i polirajuće mašine ili ručno.

- **Hesse uljni parket lak ne smije se nanositi na površine koje su prije bile tretirane sa nitromaterijalima ili lakom.**

- Sve krpe ili gaze koje su bile natopljene sa uljnim parket lakom moraju se nakon upotrebe osušiti na zraku. U protivnom može doći do samozapaljenja.

- Prilikom rada brinuti za dobro provjetranje.

- **Sa novolakiranim parketom potrebno je prvih tjedan dana oprezno postupati.** Za potpuno otvrdnjavanje potrebno je laku cca 10 dana. Za to vrijeme izbjegavati prekomjerno nanošenje prljavštine na pod, povlačenje namještaja i ostalog bez upotrebe filca. U tom periodu izbjegavati čišćenje vlažnim krpama, a eventualno proliveno piće ili drugu tekućinu odmah pobrisati. Tepih ili slične pokrove za pod ne postavljati unutar perioda do 10 dana, do potpunog otvrdnjavanja laka.

održavanje parketa:

- Dnevno normalno održavanje sa vlažnom krpom ili usisavačem. Za potpuno čišćenje laka potrebno je upotrijebiti (PH neutralno) sredstvo.