

Šifra: **OE 55049**

Proizvod: **jednokomponentni parket lak - protuklizni**

TEHNIČKE INFORMACIJE

svojstva:	oksidativno sušeći lak na bazi umjetnih smola, svijetlootporni, bogat suhom tvari, bez mirisa, dobre mehaničke i kemijske postojanosti
područje primjene:	lakiranje parketa, stepeništa, sportskih dvorana, moguće lakiranje egzota bez prethodne izolacije
stupanj sjaja:	9 – visoki sjaj
suha tvar:	45,2%
gustoća:	1.03 g/ml
viskozitet:	25" DIN 4 mm +20°C
temperatura upaljivosti:	>55°C
upotrebljivost:	12 mjeseci
temperatura uskladištenja:	15 - 25°C
obrada drv. površine:	završno brušenje granulacijom min 120 (optimalno gran. 150)
razrjeđivač:	OV 5921
sredstvo za čišćenje:	OV 5921
nanošenje:	kist, valjak (mora biti čist i suh, bez ostatka nitro razrjeđivača)
suh na prašinu:	cca 60 min
suh za brušenje:	cca 8 h / 18°C – niža temperatura drva i laka ... produženo sušenje
opteretiv:	za cca 2 dana

UPUTSTVO ZA PRIMJENU I MJERE OPREZA



priprema:	sadržaj promiješati i razrijediti razrjeđivačem do 10% <u>Temperatura parketa i laka mora biti iznad 15°C</u>
primjena:	Preporuča se tri nanosa na prethodno pripremljenu podlogu (završno brušenje parketa minimalno granulacijom 150 svaki nanos cca 80-100g/m² obavezno međubrušenje laka granulacijom 220 ili više (tanjur)
napomena:	bez preporučenog brušenja parket neće imati visoki sjaj

mjere opreza i zaštite:	• lako zapaljivo • štititi od sunčevih zraka • držati dalje od otvorenog plamena • posude držati zatvorene • koristiti u provjetravanim prostorima • prilikom nanošenja ne piti, jesti, pušiti • ne udisati pare • spriječiti kontakt s očima, u slučaju kontakta laka s očima, oči obilno isprati s vodom i zatražiti liječničku pomoć • nakon upotrebe oprati ruke
-------------------------	--